



Pintatasoite SH

Käyttökohteet

Vedenkestävä pintatasoite kuivien, kosteiden ja märkien tilojen seinä- ja kattopinnoille.

Työolosuhteet

Suosittelava alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötila on yli +10°C. Kylmemmässä lämpötilassa tasoite kovettuu hitaasti.

Alustat

Alustaksi soveltuvat betonielementtiseinät ja -katot, laastilla tai Märkätila- ja Tiilitasoite TT:llä ja Pohjatasoite S:llä tasoitetut pinnat, sekä kipsilevyseinät ja -katot (huomioi levyvalmistajan ohjeet). Alustan tulee olla puhdas ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly jne.) tulee poistaa ennen tasoitteen ruiskutusta. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tartunnan parantamiseksi.

Sekoitus

Säkillinen (25kg) tasoitetta sekoitetaan porakonevispilällä noin 8-9 litraan vettä. Tasoitejauhe lisätään puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. Kun koko pulverimäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta noin 2 minuuttia, kunnes tasoitemassa on tasainen ja ilman paakkuja.

Lisäaineiden täydellisen liukenemisen vuoksi tasoitemassa seisotetaan noin 10 min (alle +15°C:ssa 15 min), jonka jälkeen tasoitemassa sekoitetaan vielä noin puoli minuuttia. Tasoitteen käyttöaika on noin 3 tuntia ympäristön olosuhteista riippuen.

Työn suoritus

Tarkista alustan kunto. Varmista että edellinen laasti-/tasoitekerros on riittävän kuiva. Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslipalla. Työsaumojen välttämiseksi tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Pois liipattu tasoite palautetaan tasoitemassa-astiaan ja käytetään uudestaan. Lämpimissä olosuhteissa sekä ohuita kerroksia tehtäessä tulee pintoja jälkihoitaa sumuttamalla vettä liian nopean kuivumisen estämiseksi.

Kuivumisaika

Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.

Pintakäsittely ja huolto-ohje

Kokonaan tasoitettu kuiva pinta voidaan loppuhionnan jälkeen kaakeloida, maalata tai tapetoida. Likaantunut seinä- tai kattopinta voidaan puhdistaa vedellä, tasoittaa uudelleen tai maalata.

Tekniset tiedot

Sideaine	Sementti
Väri	Harmaa ja vaalea
Suurin raekoko mm	n. 0,3
Vedenkesto	Vedenkestävä.
Vedentarve (l/25kg)	n. 8 - 9
Valmista massaa (l/25kg)	n. 20
Käyttöaika vedensisäyksestä	n. 3 tuntia
Menekki (kg/m ² /mm)	n. 1,2
Kerrospaksuus mm	0,5 - 1 Osittain täyttö max. 3 mm. Paksumpi täyttö saattaa painua ja halkeilla kuivuessaan.
Rasitusluokka	RL 04-06
Varastointi	12 kk valmistuspäivästä; suljettu pakkaus, kuiva tila, irti maasta
Pakkauskoko	25 kg



Työvälineiden pesu

Työvälineet pestään vedellä työvaiheen päätyttyä. Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti. Viemäriin joutunut tasoite saattaa aiheuttaa viemärin tukkeutumista. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. Paperisäkki voidaan polttaa.

Laadunvalvonta

Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä.

Työsuojelu

Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia ohjeita on noudatettu.