

Flytspackel 100

Användningsområden

Självtjämnande kaseinfritt golvspackel med cementbindemedel för betongytor inomhus. Härdar och torkar snabbt och pumpas eller appliceras för hand.

Bearbetning av underlag

Lämpligt underlag är ett nytt eller gammalt betonggolv. Draghållfastheten på underlaget ska vara $> 1 \text{ MN/m}^2$. Kontrollera i vilket skick underlaget är. Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Fyll ut stora ojämnheter före spacklingen till exempel med Lakka reparationsspackel eller grovspackel 500. Underlagets relativa fuktighet får inte överstiga 95 procent. Ämnen som försämrar vidhäftningen (fett, slipdamm, matt- och cementlim, vattenlösligt spackel etc.) ska absolut avlägsnas. Underlaget ska dammsugas och därefter borstas eller sprutas Lakka dispersionvattenblandning (1 del dispersion: 3 delar vatten) på betongunderlaget innan spacklingen påbörjas så att inga pölar bildas. Dispersionen ska torka i 30 minuter–2 timmar eller tills dispersionsvattenblandningens vita färg har försvunnit. Mycket torra underlag eller underlag med hög uppsugningsförmåga behandlas två gånger med dispersion. Dispersionen binder eventuellt kvarvarande damm på ytan, förbättrar vidhäftningen samt förhindrar att vattnet tränger in i underlaget.

Blandning

En säck spackel (25 kg) tillsätts maskinellt i cirka fem liter vatten. Temperaturen på massan och underlaget ska överstiga $+10 \text{ }^\circ\text{C}$. Blandningstiden är cirka två minuter. Tillsätt inte vatten i det färdiga spacklet.

Arbetsmoment

Applicera spacklet på golvet genom att pumpa ut det eller genom att hälla ut det från blandningskärlet. Applicera massan på det önskade området antingen med en spackelspade eller rulle. Skydda avlopp och andra öppningar noggrant. Spackelmassan kan användas inom cirka 30 minuter efter att den har blandats i vatten.. Höga temperaturer förkortar arbetstiden. Verktygen ska rengöras med vatten när arbetsskedet är slut. Torkat spackel ska avlägsnas mekaniskt. Den tomma papperssacken kan kastas.

Torkningstid

Spacklet kan slipas inom cirka ett dygn efter appliceringen. Vid behov kan ytan efterbehandlas med ytspackel.

Ytbehandling

Den slutliga golvbeläggning kan läggas på om cirka 2–3 dygn, beroende på underlags- och luftfuktigheten, temperaturen och skiktjockleken. Målning rekommenderas inte och golvet ska heller inte lämnas utan ytbeläggning.

| | Tekniska data |
|--|-----------------------------------|
| Huvudbindemedel | Cement |
| Fyllningsmaterial | Natursand |
| Tillsatser | Ämnen som förbättrar egenskaperna |
| Största kornstorlek | cirka 0,6 mm |
| Vattenbehov (l/25kg) | cirka 5 |
| Blandningstid | 2 min |
| Bearbetningstid efter tillsättning av vatten | 30 min |
| Åtgång (kg/m ² /mm) | 1,6 |
| Skiktjocklek | 3–20 mm |
| Lägsta underlags- och lufttemperatur | +10 °C |
| Optimal underlags- och lufttemperatur | +15–20 °C |
| Steghållfasthet (+20 °C, 50% RH) | cirka fem timmar |
| Beläggningshållfasthet (+20 °C, 50% RH) | 2–3 dygn |
| Vidhäftningshållfasthet MN/m ² | >1 |
| Tryckhållfasthet 28 dygn MN/m ² | 25 |
| Krympning | < 0,5 mm/m |
| Förpackningsstorlek | 25 kg och 750 kg |

OBS!

Rengör sprutanordningarna med vatten innan du påbörjar arbetet och efter avslutat arbete. Spackel som rinner ned i avloppet kan förorsaka igensättning.

Förvaring

Golvspacklet förvaras torrt, skyddat från fukt och inte direkt på marken (utan t.ex. på en lastpall). Förvaringstid sex månader.

Kvalitetskontroll

Lakan Betoni tillämpar det certifierade kvalitetsledningssystemet ISO9001.



OBS!

Detta är en sammanfattning av produktens egenskaper och inte en fullständig arbetsbeskrivning. Du måste bekanta dig noggrant med arbetsbeskrivningen och övriga arbetsskeden innan du påbörjar arbetet. Användaren måste vid behov kunna bevisa att anvisningar rörande de olika arbetsskedena har följts.

Arbetsskydd

Irriterar ögon, andningsorgan och hud.
Förhindra dammbildning och -spridning, eller använd andningsskydd. Undvik kontakt mellan ämnet och huden och ögonen. Om du får ämnet i ögonen måste du omedelbart skölja med rikligt med vatten samt uppsöka läkare.

LAKAN BETONI OY

ALV-rek
Y-tunnus 0168131-1
kotipaikka: Joensuu

www.lakka.fi

Joensuun tehtaat**Lopen tehdas****Forssan tehdas****Jalasjärven tehdas****Varkauden tehdas****Imatran myyntikonttori**

Pamilonkatu 15, 80100 Joensuu
Läyliäistenraitti 605, 12600 Läyliäinen
Parmantie 1, 30420 Forssa
Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi
Öljytie 5, 78710 Varkaus
Tainionkoskentie 22 a 7, 55100 Imatra

puh. 0207 481 200 • fax 0207 481 260
puh. 0207 481 300 • fax 0207 481 340
puh. 0207 481 353 • fax 0207 481 369
puh. 0207 481 290 • fax 0207 481 291
puh. 040 176 3230 • fax 040 604 5532
puh. 0207 481 382