

Grov golvmasa 600

Användningsområden

Kaseinfritt golvspackel för betongytor inomhus som appliceras för hand, härdar och torkar snabbt och har cement som bindemedel. Produkten lämpar sig särskilt väl för golvrenoveringar och för arbeten i våtutrymmen. Produkten är även lämplig att användas tillsammans med golvvärmesystem. Kan även användas vid armering av flytande konstruktioner (min. 30 mm).

Bearbetning av underlag

Ett lämpligt underlag är ett genomtorrt nytt eller gammalt betonggolv. Kontrollera i vilket skick underlaget är. Det ska vara rent, torrt och fast. Draghållfastheten på betongen ska vara > 0,5 MN/m². Underlagets relativa fuktighet får inte överstiga 95 procent. Ämnen som försämrar vidhäftningen (fett, slipdamm, matt- och cementlim, vattenlösligt spackel etc.) ska absolut avlägsnas. Underlaget ska dammsugas och därefter borstas eller sprutas Lakka dispersion-vattenblandning (1 del dispersion: 3 delar vatten) på betongunderlaget som ska spacklas innan spacklingen påbörjas så att inga pölar bildas. Dispersionen ska torka i 30 minuter–2 timmar eller tills dispersionens vita färg har försvunnit. Mycket torra underlag eller underlag med hög uppsugningsförmåga (t.ex. gammal, spröd betong) behandlas två gånger med dispersion. Om golvet spacklas i flera skikt ska dispersion användas

även mellan skikten. Det första skiktet ska ha torkat ordentligt före följande behandling med dispersion. Dispersionen binder eventuellt kvarvarande damm på ytan, förbättrar vidhäftningen samt förhindrar att vatten tränger in i underlaget.

Blandning

En säck spackel tillsätts och blandas maskinellt i cirka två liter vatten. Temperaturen på massan och underlaget måste överstiga +10 °C. Blandningstiden är cirka två minuter. Bearbetningstiden uppgår till cirka 40 minuter. Hög temperatur förkortar användningstiden.

Arbetsmoment

Spacklet bredspacklas på det önskade området antingen med en rätskiva eller en spackel. Bearbeta ytan med nästa behandlingsmoment i åtanke. Vid behov överspacklas golvytan innan golvbeläggningen läggs på. Verktygen ska rengöras omedelbart efter användningen. Torkat spackel ska avlägsnas mekaniskt. Den tomma papperssacken kan brännas.

Ytbehandling

Golvbeläggning kan appliceras efter cirka 1-5 dygn, beroende på underlags- och luftfuktigheten, temperaturen och skiktjockleken. Enligt rekommendation ska ytan inte målas eller utsättas för frost utan ytbeläggning.

Förvaring

Golvspacklet förvaras torrt, skyddat från fukt och inte direkt på marken (utan t.ex. på en lastpall). Förvaringstid sex månader.

	Tekniska data
Huvudbindemedel	Cement
Fyllningsmaterial	Natursand
Tillsatser	Ämnen som förbättrar egenskaperna
Största kornstorlek	3 mm
Vattenbehov (l/25kg)	2 - 2,5
Blandningstid	2 min
Bearbetningstid efter tillsättning av vatten	40 min
Åtgång (kg/m ² /mm)	1,9
Skiktthjocklek	10–200 mm
Lägsta underlags- och lufttemperatur	+10 °C
Optimal underlags- och lufttemperatur	+15–20 °C
Steghållfasthet (+20 °C, 50% RH)	cirka 6 timmar
Beläggningshållfasthet (+20 °C, 50% RH)	cirka 1dygn
Vidhäftningshållfasthet MN/m ²	>1
Tryckhållfasthet MN/m ²	20
Krympning	< 0,5 mm/m
Förpackningsstorlek	25 kg

Kvalitetskontroll

Lakan Betoni tillämpar det certifierade kvalitetsledningssystemet ISO9001.



OBS!

Detta är en sammanfattning av produktens egenskaper och inte en fullständig arbetsbeskrivning. Du måste bekanta dig noggrant med arbetsbeskrivningen och övriga arbetsskeden innan du påbörjar arbetet. Användaren måste vid behov kunna bevisa att anvisningar rörande de olika arbetsskedena har följts.

Arbetskydd

Irriterar ögon, andningsorgan och hud. Förhindra dammbildning och -spridning, eller använd andningsskydd. Undvik kontakt mellan ämnet och huden och ögonen. Om du får ämnet i ögonen måste du omedelbart skölja med rikligt med vatten samt uppsöka läkare.



LAKAN BETONI OY
ALV-rek
Y-tunnus 0168131-1
kotipaikka: Joensuu

www.lakka.fi

Joensuun tehtaat
Lopen tehdas
Forssan tehdas
Jalasjärven tehdas
Varkauden tehdas
Imatran myyntikonttori

Pamilonkatu 15, 80100 Joensuu
Läyliäistenraitti 605, 12600 Läyliäinen
Parmantie 1, 30420 Forssa
Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi
Öljytie 5, 78710 Varkaus
Tainionkoskentie 22 a 7, 55100 Imatra

puh. 0207 481 200 • fax 0207 481 260
puh. 0207 481 300 • fax 0207 481 340
puh. 0207 481 353 • fax 0207 481 369
puh. 0207 481 290 • fax 0207 481 291
puh. 040 176 3230 • fax 040 604 5532
puh. 0207 481 382