

Fiberförstärkt murbruk

Användningsområden

Fiberförstärkt cementbindemedel för upprätning, utjämning och slamning av stenväggytor (betong, murblock, lättklinkerblock, gasbetong) inomhus och utomhus. Lämpar sig även för rappning av värmeisolering (bland annat EPS, ull och så vidare). Speciellt som grund för färgad hållbar ytbeläggning vid tvåskiktsrappning.

Arbetsförhållanden

Temperaturen på underlaget, murbruket och luften rekommenderas vara minst +10 °C. Vid kallare temperaturer härdar murbruket långsammare eller inte alls. Temperaturen ska överstiga +5 °C i ett par dygn även efter rappningen.

Bruksanvisning

Kontrollera i vilket skick underlaget är. Underlaget ska vara rent och fast. Fukta det torra underlaget lätt (det får inte glänsa) för att säkerställa god vidhäftning. Gamla murbruksrester avlägsnas. Skador och håligheter repareras med fiberförstärkt murbruk. Ämnen som försämrar vidhäftningen (smuts, slipdamm och så vidare) ska absolut avlägsnas innan murbruket bredds ut. Skydda fönster, rör och andra ytor noggrant. Fukta underlaget lätt. En säck med murbruk blandas i cirka 5–6 liter vatten med en visp som fästs på skruvdragaren. När hela pulvermängden har blandats i vattnet ska du fortsätta blanda i cirka en minut, tills massan är jämn och klumpfri. Låt murbruksmassan stå i cirka 10 minuter (cirka 15 minuter om temperaturen understiger 15 °C), för att tillsatserna ska upplösas ordenligt. Blanda sedan massan i ytterligare cirka 30 sekunder.

Därefter är murbruket färdigt att användas. Murbrukets bearbetningstid är 2–4 timmar.

Arbetsmoment

Bred ut murbruket genom sprutning eller för hand med en träspackel. Avskrapat murbruk läggs tillbaka i blandningskärlet och används på nytt. Arbetet utförs två gånger. Vid en engångsspackling uppstår ett skikt på cirka 2–5 millimeter. Vid hett eller blåsigt väder är användningstiden kort och murbruket kan torka för snabbt. Därför bör arbete under sådana förhållanden undvikas. Rappningsytan ska hållas fuktig i ett par dygn efter arbetet. Efterbehandla, speciellt vid torrt och varmt väder, genom att spraya rappningsytan med vatten.

Rengöring av verktyg

Verktygen ska rengöras med vatten omedelbart efter avslutat arbetsmoment. Torkat murbruk kan avlägsnas mekaniskt. Produkten får inte spolans ned i avloppet. Pulvret och den härdade produkten kan avyttras som byggavfall. Papperssacken kan brännas.

Ytbehandling

Den härdade ytan kan målas med alkalibeständig målarfärg, plattbeläggas eller spacklas med väggspackel, eller ytbeläggas till exempel med färgad hållbar ytbeläggning.

Leverans och förvaring

Murbruket levereras i säckar om 25 kilo. Förvaras i ett torrt inomhusutrymme och inte direkt på

marken (utan t.ex. på en lastpall).
Förvaringstid ett år.

Kvalitetskontroll

Lakan Betoni tillämpar det certifierade kvalitetsledningssystemet ISO9001.



ISO 9001

	Tekniska data
Bindemedel	Cement och polymer
Ballast	Natursand
Tillsatser	Ämnen som förbättrar egenskaperna
Färg	Grå
Största kornstorlek	cirka 0,6 mm
Fiberlängd	6 mm
Vattenbehov (l/25kg)	5 – 6
Användningstid	2–4 timmar
Åtgång (kg/m²/mm)	2
Skiktjocklek	2–10 mm (delfyllning max. 20 mm)
Förpackningsstorlek	25 kg

Förvaring

Förvaras i ett torrt inomhusutrymme, skyddat från fukt och inte direkt på marken (utan t.ex. på en pall). Murbruk som förvaras på rätt sätt i sluten förpackning håller i ett år.

OBS!

Detta är en sammanfattning av produktens egenskaper och inte en fullständig arbetsbeskrivning. Du måste bekanta dig noggrant med arbetsbeskrivningen och övriga arbetsskederna innan du påbörjar arbetet. Användaren måste vid behov kunna bevisa att anvisningar rörande de olika arbetsskedena har följts.

Arbetskydd

Innehåller portlandcement. Irriterar ögon, andningsorgan och hud. Förhindra dammbildning och -spridning, eller använd andningsskydd. Undvik kontakt mellan ämnet och huden och ögonen. Om du får ämnet i ögonen måste du omedelbart skölja med rikligt med vatten samt uppsöka läkare.

LAKAN BETONI OY
ALV-rek
Y-tunnus 0168131-1
kotipaikka: Joensuu

www.lakka.fi

Joensuun tehtaat
Lopen tehdas
Forssan tehdas
Jalasjärven tehdas
Varkauden tehdas
Imatran myyntikonttori

Pamilonkatu 15, 80100 Joensuu
Läyliäistenraitti 605, 12600 Läyliäinen
Parmantie 1, 30420 Forssa
Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi
Öljytie 5, 78710 Varkaus
Tainionkoskentie 22 a 7, 55100 Imatra

puh. 0207 481 200 • fax 0207 481 260
puh. 0207 481 300 • fax 0207 481 340
puh. 0207 481 353 • fax 0207 481 369
puh. 0207 481 290 • fax 0207 481 291
puh. 040 176 3230 • fax 040 604 5532
puh. 0207 481 382