

Lakka Saneringsfix S2

Användningsändamål

Lakka Saneringsfix S2 är en dammfri, mycket flexibel och dryg saneringsfix med lättfiller för uppsättning av keramiska plattor och naturstensplattor i torra och våta utrymmen inne och ute. Produkten uppfyller kraven för klass C2TES2.

Lämpar sig för plast, mål-, kakel-, klinker- och vanliga stenbaserade ytor samt ytor behandlade med Lakka Membran och Lakka Primer (fuktspärrade) och ovanpå byggskivor. Dessutom lämpar sig produkten för plattläggning av bland annat plåtbadrum samt för objekt där det kan förekomma avsevärda spänningar i underlaget.

OBS! Beakta skivtillverkarens anvisningar när du lägger plattor på byggskivor.

Arbetsförhållanden

Rekommenderad temperatur för underlaget, fixen och omgivningen är över +10 °C under arbetet samt minst 2 dygn därefter.

Behandling av underlaget

I våta och fuktiga utrymmen ska vattenisolering göras enligt gällande instruktioner.

Ytan som ska plattsättas måste vara ren och dammfri. Ämnen som försämrar vidhäftning (fett, slipdamm osv.) måste tas bort innan fixen appliceras.

Underlag med plasttapet, målarfärg och plattor måste vara hela och sitta ordentligt fast i sitt underlag. Plasttapeter, plattor och målade ytor görs sträva med grovt slippapper, varefter slipdammet avlägsnas.

När plattorna läggs på betonggolvet, måste ytan vara träriven eller så måste cementlimmet ha avlägsnats från betongytan.

Koppla bort eventuell golvvärme minst 2 dygn innan du sätter plattor på golvet. Du kan koppla på golvvärmen en vecka efter fogning.

Blandning

Blanda pulvret i rent rumstempererat vatten i ett rent blandningskärl medan du rör om med en elektrisk borrar utrustad med omrörare. När du har blandat i hela pulvermängden i vattnet, ska du fortsätta att röra om i cirka en minut, tills massan är jämn och klumpfri. Låt fixmassan stå cirka 10 minuter (15–20 min om temperaturen är under 15 °C) varefter massan ännu behöver röras om i cirka 1 min. Nu är massan klar för användning. Brukstiden är cirka 3–4 timmar efter att vattnet tillsatts.

Utförande av arbetet

Applicera fixen på den yta som ska plattsättas med putsspackelns släta kant och tryck kraftigt. Applicera på en så stor yta som du hinner plattsätta på cirka 20–30 min. Drag, hög temperatur och sugande underlag förkortar öppentiden.

Dra ut fixen med den tandade kanten (tänder 6*6*6 mm). Tryck plattorna kraftigt mot underlaget och knacka dem genast ordentligt fast.

Du kan ännu försäkra dig om att fixen tar genom att dra loss en platta cirka 15 minuter efter platsättning, varvid cirka 80 % av plattans yta ska vara täckt med massa. Avlägsna massa, som tränger upp till över halva plattans tjocklek.

Du kan justera plattornas läge under cirka 10–15 minuter från fastsättning. Om du använder stora plattor måste du applicera massa även på plattans fästyta. Ett kaklat golv får beträdas tidigast efter 2 dygn.

Härddningstid

Härddningstiden är beroende av skiktjockleken, temperaturen, underlagets egenskaper samt ventilationen. På ett betongunderlag härddar ett cirka 10 mm tjockt skikt på ett dygn (18–20 °C).

Tvätt av arbetsredskapen

Tvätta arbetsredskapen med vatten genast när arbetsfasen är klar. Torkad fix kan avlägsnas mekaniskt. Släpp inte ut produkt i avloppet. Pulver och härdad produkt kan sorteras som byggavfall. Papperssacken kan brännas.

Fogning

En kaklad vägg kan under normala förhållanden fogas efter 1 dygn med Lakka Fogmassa. Foga golv tidigast efter 2–3 dygn. Hörn, fogar och expansionsfogar fogas med silikon eller motsvarande.

Kvalitetskontroll

Lakan Betoni följer ett certifierat ISO9001-kvalitetssystem.



Förvaring

Förvaras torrt loss från marken (på lastpall), skyddat för fukt. Rätt förvarad håller sig fixen ett år i en sluten förpackning.

	Tekniska data
Bindemedel	Cement
Special-egenskaper	- Nästan dammfritt - Flexibilitetsklass S2 - Rinner inte - Lång öpptid - Väderbeständig - Dryg
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	ca 0,3 mm
Vattenåtgång (l/20 kg)	ca 6,0 (= 30% av torrsubstansen)
Brukstid från vattentillsats	ca 3–4 timmar
Öpptid	ca 30 minuter
Åtgång	ca 2,2–2,4 kg/m ² (6*6*6 mm tänder, 10*10 cm platta).
Förp.storlek	20 kg

OBS!

Det här är en sammanfattning av produktens egenskaper, inte en komplett arbetsbeskrivning. Bekanta dig noga med arbetsbeskrivningen och övriga instruktioner som beskriver arbetsfasen innan du påbörjar arbetet. Vid behov måste användaren påvisa att de instruktioner som gäller de olika arbetsfaserna har följts.

Arbetskydd

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Förebygg uppkomsten och spridningen av damm eller använd andningsskydd. Undvik att få ämnet på huden och i ögonen. Om du får ämnet i ögonen ska du omedelbart skölja med en riklig mängd vatten och uppsöka läkare.