

Flytspackel 400

Användningsområden

Fiberförstärkt och kaseinfritt spackel med cementbindemedel som läggs på för hand och som härdar och torkar snabbt för spackling av golvytor i torra, fuktiga och våta inomhusutrymmen.

Bearbetning av underlag

Kontrollera i vilket skick underlaget är. Underlaget ska vara rent och fast. Draghållfastheten på betongen ska vara $>1 \text{ MN/m}^2$. Underlagets relativa fuktighet får inte överstiga 95 procent. Ämnen som försämrar vidhäftningen (fett, slipdamm, matt- och cementlim, vattenlösligt spackel etc.) ska absolut avlägsnas. Underlaget ska dammsugas och därefter borstas eller sprutas. Lakka-dispersionsvattenblandning (1 del dispersion: 3 delar vatten) på betongunderlaget som ska jämnas ut innan spacklingen påbörjas så att inga pölar bildas. Dispersionen ska torka i 30 minuter–2 timmar eller tills blandningens vita färg har försvunnit. Mycket torra underlag eller underlag med hög uppsugningsförmåga spacklas två gånger. Om spacklingen görs i flera skikt ska varje skikt behandlas med dispersion. Det första skiktet ska ha torkat ordentligt innan nästa dispersionsbehandling utförs. Dispersionen binder eventuellt kvarvarande damm på ytan, förbättrar vidhäftningen samt förhindrar att vatten tränger in i underlaget.

Blandning

En säck spackel tillsätts i rent vatten och blandas med en visp som fästs på skruvdragaren. Blandningstiden är cirka två minuter. Vattenåtgången är cirka 3, 5 liter.

Arbetsmoment

Temperaturen på massan och underlaget ska vara minst $+10 \text{ °C}$. Spacklet breddas ut med en stålspackel eller en rätskiva. Spackelytan kan vid behov slipas. Spackelmassans bearbetningstid är cirka 15 minuter från det att vatten tillsätts. Hög temperatur förkortar användningstiden. Verktygen ska rengöras omedelbart efter användningen. Torkat spackel ska avlägsnas mekaniskt. Den tomma papperssacken kan brännas.

Torkningstid

Vid normala förhållanden är golvet färdigt att gå på cirka en timme efter avslutad spackling. Spacklet är slipbart och kan överspacklas om cirka 2–3 timmar.

Ytbehandling

Om skiktjockleken är under 10 millimeter, kan spacklet ytbeläggas om cirka fyra timmar. Huruvida ytbeläggningsen kan göras beror på skiktjockleken samt på fuktigheten och temperaturen i underlaget och luften. Spacklet ska ytbeläggas senast om en vecka för att det inte ska torka för snabbt.

Förvaring

Förvaras i ett torrt utrymme på en lastpall och skyddat från fukt.
Förvaringstid sex månader.

	Tekniska data
Huvudbindemedel	Cement
Fyllningsmaterial	Natursand
Tillsatser	Tillsatser som förbättrar egenskaperna.
Största kornstorlek	0,6 mm
Vattenbehov (l/25kg)	cirka 3,5-4
Blandningstid	cirka 2 min
Bearbetningstid efter att vattentillsatts	15 min
Åtgång (kg/m ² /mm)	1,5
Skiktjocklek	3–50 mm
Lägsta underlags- och lufttemperatur	+10 °C
Optimal underlags- och lufttemperatur	+15–20 °C
Steghållfasthet (+20 °C, 50% RH)	cirka 1 timme
Beläggnings-hållfasthet (+20 °C, 50% RH)	4 h/10 mm skikt
Vidhäftnings-hållfasthet MN/m ²	>1
Tryckhållfasthet MN/m ²	25
Krympning	< 0,5 mm/m
Förpackningsstorlek	25 kg och 5 kg

Kvalitetskontroll

Lakan Betoni tillämpar det certifierade kvalitetsledningssystemet ISO9001.



OBS!

Detta är en sammanfattning av produktens egenskaper och inte en fullständig arbetsbeskrivning. Du måste bekanta dig noggrant med arbetsbeskrivningen och övriga arbetsskeden innan du påbörjar arbetet. Användaren måste vid behov kunna bevisa att anvisningar rörande de olika arbetsskedena har följts.

Arbetsskydd

Irriterar ögon, andningsorgan och hud. Förhindra dammbildning och -spridning, eller använd andningsskydd. Undvik kontakt mellan ämnet och huden och ögonen. Om du får ämnet i ögonen måste du omedelbart skölja med rikligt med vatten samt uppsöka läkare.

LAKAN BETONI OY
ALV-rek
Y-tunnus 0168131-1
kotipaikka: Joensuu

www.lakka.fi

Joensuun tehtaat
Lopen tehdas
Forssan tehdas
Jalasjärven tehdas
Varkauden tehdas
Imatran myyntikonttori

Pamilonkatu 15, 80100 Joensuu
Läyliäistenraitti 605, 12600 Läyliäinen
Parmantie 1, 30420 Forssa
Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi
Öljytie 5, 78710 Varkaus
Tainionkoskentie 22 a 7, 55100 Imatra

puh. 0207 481 200 • fax 0207 481 260
puh. 0207 481 300 • fax 0207 481 340
puh. 0207 481 353 • fax 0207 481 369
puh. 0207 481 290 • fax 0207 481 291
puh. 040 176 3230 • fax 040 604 5532
puh. 0207 481 382