

# Kross

## Användningsområden

Stenkross för krossytbeläggning av socklar i stenkonstruktioner (betong, murblock, tegel).

Ytbeläggningsskross består av natursten som krossats, siktats och tvättats. Krossets kornstorlek är 2–5 millimeter. Krosset säljs i säckar om 25 kilo. Med hjälp av olidfärgad kross och krossytbeläggningssmurbruk av olika färger kan du skapa många olika färgkombinationer.

Krosset säljs i fem olika nyanser:

- Natursand, som enligt namnet huvudsakligen består av granitbaserat naturkross. Krosset har gråa, bruna och röda nyanser.
- Svart gabro
- Röd granit
- Vitgrå kalksten
- Grå granit

För att garantera god vidhäftning ska krosset tvättas före krossytbeläggningen.

Åtgången av krosset är cirka 10 kg/m<sup>2</sup>.

Vid krossytbeläggning slås krosset för hand fast i sockeln som täckts med nytt murbruk senast 10 minuter efter att murbruket har lagts på.

Läs anvisningarna för krossytbeläggning och produktkortet för Lakka-murbruk för krossytbeläggning före krossytbeläggningen.