



Silikonihartsipinnoite K 1,5

- Säänkestävä, tehokkaasti vettä hylkivä
- Tasainen pinnan lopputulos - erinomaiset työstettävyyssominaisuudet
- Ympäristöystävällinen - lähes hajuton
- Vesiohenteinen
- Alkaleita kestävä
- Homesuojattu
- Erinomainen vesihöyrynläpäisevyys
- Pakkastestattu (By57 mukaisesti)

Käyttökohteet:

Käyttövalmis silikonihartsipinnoite ulkoseinille. Ruiskutettava ja hierrettävä.

Lakka Silikonihartsipinnoite K 1,5 soveltuu:

- Betonipinnoille
- Lakka Pinnoiteprimerilla pohjustetuille pinnoille
- Useimmille levypinnoille (varmistettava levyn valmistajalta soveltuvuus)
- Rappauspinnoille
- Lujille vanhoille pinnoituksille (vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava)

Pinnoittaminen:

Vanhoilla betonipinnoilla tulee varmistaa alustan vetolujuus. Vanhat maalit ja pinnoitteet voidaan poistaa suihkupuhdistuksella (esim. vesihiekkapuhdistus) tai muuten mekaanisesti. Vaurioituneet ja irtonaiset kohdat on poistettava ja korjattava käyttöön soveltuvilla Lakka laasteilla.

Vanhoilla rappauspinnoilla poistetaan heikko rakenteen osa ja tehdään paikkarappaus ja tasoitus rakenteesta riippuen, joko Lakka kalkkisementtilaasteilla tai Lakka Kuitulaastilla. Kun pinta on tasainen, tehdään pohjustus Lakka Pinnoiteprimerillä ja pinnoitus Lakka Silikonihartsipinnoitteella.

Uusista betonipinnoista tulee poistaa tartuntaa heikentävä sementtiliimakerros suihkupuhdistuksella tai teräsharjaamalla.

Betoniharkkopinnat tasoitetaan Lakka Kuitulaastilla ennen primerointia ja pinnoitusta.

Tee aina koepinnoitus Lakka Silikonihartsipinnoitteella ennen lopullista työn suorittamista!

Pinnoitukselle valmiit pinnat pohjustetaan Lakka Pinnoiteprimerilla telaamalla tai siveltimellä maalaamalla. Käytä aina sävytettyä pohjustetta. Lakka Silikonihartsipinnoite K1,5 levitetään pinnoitettavalle alueelle ruostumattomalla teräslastalla. Pinta hierretään työhön soveltuvalla hierontimellä esim. muovihierntimellä. Elävämmän pinnan voi tehdä ruiskuttamalla (suutin 6-8 mm, paine 3-4 bar).

Tekniset tiedot

Sideaine	Silikonihartsiemulsio ja muovidispersio
Värisävy	Valkoinen (Titaanioksid)
Sävytettävyyys	Sävytettävissä
Raekoko	1,5 mm
Ohentaminen	Vesi, enintään 3%
Menekki	n. 2,3 kg/m ² alustan pinnan ja huokoisuuden mukaan
Käyttöolosuhteet	Yli + 5 °C astetta; RH alle 80%. Vältettävä suoraa auringonpaistetta sekä voimakasta tuulta ja sadetta.
Varastointi	Avaamattomana 24 kk Suojattava jäätymiseltä
Pakkausko	25 kg astia
Paloluokka	B
VOC-pitoisuus	<10g /l
Levitystapa	Käsin tai ruiskuttamalla

Lämpötilan tulee olla koko työn suorittamisen ajan sekä tuotteen kuivumisen ajan yli +5 °C astetta. Lakka Silikonihartsipinnoite kuivuu pintakuivaksi noin vuorokaudessa (+23°C, RH 50%). Silikonihartsipinnoite on päällemaalattavissa 2-3 vuorokauden kuluttua, riippuen vallitsevista olosuhteista.

Työskentelyä suorassa auringonpaisteessa, tuulessa ja sateessa tulee välttää.

Huolto:

Kovettunut pinnoite voidaan puhdistaa painepesurilla, kun on varmistettu pinnoitteen kovettuminen.

Vauriot voidaan paikata Lakka Korjaustasoitteella ja pinta uudelleen pinnoittaa Lakka Silikonihartsipinnoitteella tai Silikonihartsijulkisivumaalilla.