



# Silikonihartsijulkisivumaali

## Korkealuokkainen ja himmeäpintainen silikonihartsimaali ulkoseinille

- Vesiohenteinen
- Erinomainen vesihöyrynläpäisevyys
- Säänkestävä - tehokkaasti vettähylyvä
- Ei likaannu helposti
- Peittää erittäin tehokkaasti
- Kevyt ja helppo levittää
- Alkaleita kestävä
- Homesuojattu, vain ulkokäyttöön
- Sävytettävissä

### Käyttökohteet:

Lakka Silikonihartsijulkisivumaali soveltuu:

- Betonipinnoille
- Lakka Silikonihartsipohjusteella pohjustetuille pinnoille
- Useimmille levypinnoille (varmistettava levyn valmistajalta soveltuvuus)
- Rappauspinnoille (kovettuneet)
- Lujille vanhoille pinnoituksille (vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava)
- Julkisivut ulkona
- Lakka Silikonihartsipinnoitteen korjaamiseen ja paikkaamiseen

### Maalaustyö:

Aina ennen työn aloittamista varmista alustan sopivuus.

Maalattavan pinnan tulee olla riittävän vahva eikä siinä saa olla tartuntaa estäviä aineita. Vanhoilta pinnoilta poistetaan kaikki irtonainen tai muuten vaurioitunut materiaali. Alustan tulee olla kuiva sekä puhdistettu noesta, pölystä, rasvasta ym. epäpuhtauksista. Kiiltävät vanhat pinnat karhennetaan. Korjaa pohjan vauriot alustalle sopivilla Lakka laasteilla. Maalivalmis pinta tulee vahvistaa Lakka Silikonihartsipohjusteella.

Silikonihartsipohjusteen kuivuttua Lakka Silikonihartsimaali levitetään seinään tasaisesti. Ensimmäinen maalikerros voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä enintään 10%. Toisen maalikerroksen voi maalata aikaisintaan 12 tunnin kuluttua enintään 5% ohennetulla maalilla ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Maali voidaan levittää siveltimellä, harjalla, telalla tai maaliruiskulla. (Airless suutin 0,021"–0,026" ja paine 80 – 150 bar)

### Tekniset tiedot

<b>Sideaine</b>	Silikonihartsia ja muovidispersio
<b>Vesihöyryn läpäisevyys (S<sub>d</sub>H<sub>2</sub>O)</b>	0,05 m V1 korkea
<b>Veden läpäisevyys(w)</b>	<0,1 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> W3 matala
<b>VOC-pitoisuus</b>	<10 g/l
<b>Värisävy</b>	Valkoinen, sävytettävissä
<b>Menekki</b>	n. 0,15 – 0,2 l/m <sup>2</sup> /levityskerta; alustan karheuden ja huokoisuuden mukaan
<b>Tiheys</b>	noin 1,55 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ohentaminen</b>	vesi, enintään 10%
<b>Olosuhteet</b>	Alustan ja ympäristön lämpötila yli +5°C, Rh alle 80%
<b>Pakkauskoko</b>	12,5 l
<b>Varastointi</b>	Avaamattomana 24 kk viileässä Ei saa jäättyä

Työsaumojen välttämiseksi yhtenäiset alueet työstetään märkää märälle -periaatteella yhtäjaksoisesti samaa tuote-erää käyttäen.

Tuotetta ei tule levittää suorassa auringonpaisteessa, voimakkaalla tuulella tai sateen ja yöpakkasten uhatessa. Levitetty materiaali tulee suojata sään vaikutuksilta. Lämpötila ei saa laskea alle suositellun käyttölämpötilan koko kuivumis-aikana.

Jos maalia levitetään ruiskulla, älä hengitä maaliumua ja käytä hengityssuojainta, jos tuuletus ei ole riittävän tehokasta. Älä käytä sisätiloissa. Älä päästä valumaan viemäristöön, vesistöihin tai maaperään. Pese roiskeet jo märkänä pois veden kanssa.

### Jätteiden hävitys:

Vain täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätyspisteeseen. Nestemäiset materiaali jäämät tulee toimittaa valtuutettuun jättemaalien keräyspisteeseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteenä.